



- устойчив к истиранию
- защищает от влаги
- эластичный
- не меняет цвет при частой уборке

Назначение и свойства:

Защитно-декоративная обработка паркета и других деревянных поверхностей, например: полы, двери, окна, лестницы, панели. Для работ внутри помещения. Обновление и защита паркета и ламината, без грунтования и циклевания. Сочетает свойства эластичности и способность выдерживать высокие механические нагрузки. Не теряет блеск при систематической уборке с применением бытовых моющих средств. Защищает от воздействия воды и истирания, в результате продлевает срок службы. Легко наносится, хорошо растекается. После высыхания образует однородное гладкое прозрачное покрытие. Легок в работе. Не стекает с вертикальных поверхностей. Быстро высыхает. Выпускается с различной степенью глянца: глянцевый, полуматовый, матовый.

Код: 13-030

Тип покрытия	Глянцевое / полуматовое / матовое	Время высыхания	6 часов
Поверхность	Древесина и различные ее производные	Расход	0,10-0,14 л/м ²
Назначение	Для внутренних работ	Температура нанесения	от +5 до +35 °С
Растворитель	Сольвент, уайт-спирит	Стойкость поверхности	Допускается частая интенсивная мойка с растворами моющих средств
Запах	Присутствует	Условия транспортировки	Морозостойкий (до -40 °С)

Подготовка поверхности:

Наносить на чистую, сухую шлифованную древесину. Зачистить до полного удаления лакокрасочного покрытия, потемнений, масляных и жировых пятен, обеспылить, промыть. Поверхности, поврежденные грибками плесени и синевы, обработать специальными составами. Для дополнительной защиты от биокоррозии и выравнивания впитывающей способности основания обработать в 1 слой бесцветным составом Биотонер, зашкурить после высыхания.

Рекомендации:

После высыхания первого слоя зашлифовать поверхность мелкой наждачной бумагой. Лак использовать как самостоятельное покрытие и как финишный слой по составу Биотонер.

Применение:

Готов к применению. Перед использованием перемешать. При необходимости разбавить уайт-спиритом или сольвентом не более 5%. Наносить 1-3 слоя кистью, валиком, методом распыления при температуре от +5 до +35°С и относительной влажности до 80%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.

Расход:

На однослойное покрытие 0,10-0,14 л/м². Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.

Время высыхания:

Одного слоя при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% – 6 часов. Второй и последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего. Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя. При других условиях время высыхания меняется.

Состав:

Смола алкидно-уретановая, смесь органических растворителей, сиккатив, функциональные добавки.

Очистка инструмента и рук:

Сразу после работы промыть уайт-спиритом, сольвентом, протереть сухой ветошью.

Хранение и транспортировка:

В плотно закрытой таре в прохладном вентилируемом месте вдали от отопительных приборов, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°C. Морозостойкая продукция! Возможна транспортировка при температуре до -40°C.

Утилизация:

Не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую пустую тару утилизировать как бытовые отходы, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Срок годности:

24 месяца.

Меры предосторожности:



Осторожно! Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси! Вредно для водной среды. Держать в плотно закрытой герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. Обеспечить вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. Для защиты рук использовать резиновые перчатки. Для защиты глаз использовать защитные очки. При нанесении краскораспылителем использовать респиратор. После каждого применения тщательно вымыть руки и смазать кремом. Заземлить металлические части электроустановок и электрооборудование. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасные инструменты. Беречь от статического электричества. Хранить в местах, недоступных для детей, отдельно от пищевых продуктов. При попадании на кожу снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой. При попадании в глаза сразу промыть большим количеством воды, обратиться к врачу. Тушить воздушно-механической пеной, огнетушащим порошком, огнетушителем углекислотным, кошмой, песком.

Критерии безопасности:

Лак не содержит:

- сиккативы, включающие металлы химических веществ 1-го класса опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,5 %;
- свинцовые кроны.

Сопроводительная документация:

- Паспорт безопасности;
- Пожарный сертификат соответствия;
- Свидетельство о государственной регистрации.

Нормативный документ:

ТУ 2311-012-88753220-2011

Фасовки:

0,9 кг.; 1,9 кг.

Цвета:

глянцевый, матовый

